

DURO CURE

PRODUIT DE CURE « SOLVANTÉ » POUR DALLAGES BÉTONS,
PLANCHERS ET RADIERS



CARACTÉRISTIQUES

Duro Cure est un produit de cure incolore en phase solvanté, prêt à l'emploi, pour dallages en bétons, planchers et radiers.

Duro Cure est soumis à l'ADR (Réglementation transport).

- Aspect du produit : liquide
- Couleur du produit : incolore
- Densité : $0,83 \pm 0,03 \text{ kg/dm}^3$ à + 20°C
- Circulable au bout de 6 h à + 20°C
- Produit inflammable
- Séchage hors poussière en 20 min. à + 20°C
- Coefficient de protection : P.V d'essais A.T.C.M.



PROPRIÉTÉS

Duro Cure protège tout type de sol en béton : dallage en béton brut, dallage béton avec durcisseurs de surface, dallage balayé, chape traditionnelle.

- Après la mise en service du dallage, **Duro Cure** s'élimine tout naturellement au trafic. **Le séchage du produit de cure en surface est progressif et hétérogène. La durée de séchage est variable dans le temps (jusqu'à plusieurs mois en fonction de l'hygrométrie et du trafic). DTU 13.3 – P1-1-1, paragraphe 7.3.5.**
- Assure la protection des bétons contre la dessiccation.
- Permet une parfaite hydratation du ciment pendant toute la durée du durcissement.
- Limite la pénétration des huiles, graisses et liquides.
- Permet un nettoyage simple et rapide des souillures en évitant ainsi leur incrustation dans les porosités du béton.
- Limite les effets du faïençage et de la fissuration.
- Protège la surface contre une évaporation trop rapide de l'eau due au soleil, au vent et aux fortes chaleurs.



MISE EN OEUVRE

- Sur béton frais, appliquer par pulvérisation un film homogène de **Duro Cure** aussitôt après le dernier lissage, lorsque la surface ne présente plus de traces d'humidité (aspect mat).
- Éviter toute consommation excessive qui entraînerait un aspect de finition très irrégulier avec des «flashes» de brillance.
- Le matériel de pulvérisation doit être rincé avec un solvant.

DURO CURE



AMÉLIORATION DE L'ASPECT

Dans de nombreux cas, pour des raisons esthétiques, une protection de surface peut être envisagée avec notre Procédé SOL BÉTON + (Consulter notre fiche méthode n°001 disponible sur le site : www.duromit.fr).

Elle permet :

- de réduire la micro-porosité de la dalle béton,
- d'atténuer les taches éventuelles,
- de réaliser une patine,
- de faciliter l'entretien ultérieur.



CONSOMMATION

- Variable : 0,150 à 0,250 L/m² . Selon porosité et la rugosité du support.



CONDITIONNEMENT

- Jerrycan de 30 litres (palette de 24)
- Fût de 215 litres
- Container de 1 000 litres



STOCKAGE

Duro Cure devra être conservé dans un local tempéré et aéré.
Le produit peut se conserver 1 an dans son emballage d'origine non ouvert.



TRANSPORT

- UN 1866



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Prendre les précautions habituelles à l'emploi de produits solvantés :

- Port de gants, masque, lunettes de protection.
- Ventilation des locaux.
- Consulter notre fiche de données de sécurité.
- Ne pas fumer pendant l'application



DURO CURE