DURO CURE S

PRODUIT DE CURE POUR DALLAGES BÉTONS, PLANCHERS ET RADIERS

DUROMIT
www.duromit.fr

DURO CURE S

CARACTÉRISTIQUES

Duro Cure S est une résine en solution dans un complexe de solvants aromatiques.
Duro Cure S, produit incolore, est conçu pour permettre une hydratation homogène du béton pendant sa durée de prise.

- Aspect du produit : liquide translucide
- Couleur du produit : incolore
- Densité : 0,85
- Circulable au bout de 6 h à + 20°C, 12 h à + 5°C.
- Viscosité : Coupe FORD N°4 - 10 sec.
- Point éclair : ≥ 33°C
- Ne craint pas le gel

PROPRIÉTÉS

Duro Cure S est un produit de cure en phase solvant, prêt à l'emploi, spécialement conçu pour maintenir l'hydratation homogène des dallages bruts comme des couches d'usure rapportées ou incorporées.

- Limite les effets de faïençage
- Protège la surface de l'évaporation trop rapide de l'eau
- Réduit la dessiccation du dallage
- Atténue les phénomènes d'efflorescence
- Forme un voile incolore translucide

Duro Cure S peut s'appliquer :
- Dallages béton avec durcisseurs de surface
- Surfaces colorées ou non
- Dallages de béton brut

MISE EN OEUVRE

LE DALLAGE FRAICHEMENT RÉALISÉ NE DOIT PLUS PRÉSENTER DE TRACES D'HUMIDITÉ.
- **Duro Cure S** est prêt à l'emploi. Toute dilution est interdite.
- Pulvériser **Duro Cure S** au pulvérisateur thermique ou manuel de manière uniforme.
- Éviter toute surépaisseur

Il est impératif de supprimer la pellicule Duro Cure S, avant tout traitement de surface.

DUROMIT FRANCE
Tél: 04 32 44 40 33 - www.duromit.fr

AMÉLIORATION DE L'ASPECT

Dans de nombreux cas, pour des raisons esthétiques, une protection de surface peut être envisagée avec notre Procédé SOL BÉTON + (Consulter notre fiche méthode n°001 disponible sur le site : www.duromit.fr).

Elle permet :
- de réduire la micro-porosité de la dalle béton,
- d'atténuer les taches éventuelles,
- de réaliser une patine,
- de faciliter l'entretien ultérieur.

CONSOMMATION

- Variable : 0,100 à 0,150 g/m² . Selon porosité et la rugosité du support.

CONDITIONNEMENT

- Jerrycan de 20 litres
- Fût de 200 litres
- Container de 1 000 litres

STOCKAGE

Duro Cure S devra être conservé dans son emballage d'origine et dans un local tempéré.
Le produit peut se conserver 1 an.

TRANSPORT

- Exempté du classement et de l'étiquetage Transport.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Prendre les précautions habituelles à l'emploi de résines solvantées :
- Locaux ventilés.
- Port de gants, de masques et de lunettes de protections.
- Ne pas fumer, ne pas boire, et ne pas manger pendant l'utilisation.
- En cas de projection dans les yeux, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin.

DURO CURE S

Edition AVRIL 2025 - Annule et remplace les versions précédentes

DUROMIT FRANCE
Tél: 04 32 44 40 33 - www.duromit.fr