



100% RECYCLABLE
FABRIQUÉ À PARTIR DE POLYÉTHYLÈNE RECYCLÉ

Type : **FILM BÂTIMENT**

Référence : **B6-15PB**

Désignation : **BATI STANDARD 15/100 Film 6M 165M² Standard**

Description : Film polyéthylène basse densité régénéré

Donnée	Unité de mesure	Valeur	Méthode de test
Épaisseur ¹	μ	150	EN 1849
Surface ²	M ²	165	EN1849
Largeur ³	M	6 M pliés en 4	EN1849
Densité	g/cm ³	0.92	EN ISO 1183
Imperméabilité du film ⁴	2 kPa	conforme	EN 1928
Réaction au feu	-	F	EN13501-1
Résistance à la traction longitudinale	N/15mm	28,00	ASTM D882
Résistance à la traction transversale	N/15mm	31,90	ASTM D882
Elasticité longitudinale	%	518	ASTM D882
Elasticité transversale	%	696	ASTM D882
Allongement à la rupture longitudinale	N	9,60	ASTM D1004
Allongement à la rupture transversale	N	12,50	ASTM D1004
Dart Drop test	g	255	ASTM D1709-A
Quantité par palette	Rouleau	44	-

¹ Méthode d'essais EN 1849-2; tolérance ± 15%

² Méthode d'essais EN 1849-2; tolérance ± 6%

³ Méthode d'essais EN 1849-2; tolérance ± 5%

⁴ Les résultats d'imperméabilité sont seulement valables pour le film et pas pour le drapé de chevauchement.

Applications :

- Film bâtiment destiné au sous dallage, à la protection des sols et au confinement

Transport et stockage :

- Les produits doivent être stockés et transportés dans l'emballage d'origine

- Conserver dans un endroit sec et propre, à température stable de 15 à 25°C, à l'abri de la lumière et de l'humidité

- Stockage < 6 mois

DUROMIT France – Tél : 04 32 44 40 33 – www.duromit.fr

Bien que les indications de cette fiche technique soient fondées sur des tests considérés comme fiables, il revient toutefois à l'utilisateur de déterminer si le présent produit correspond à l'usage qu'il compte en faire. L'utilisateur assume tous les risques et l'entière responsabilité de l'usage du produit et de ses éventuelles conséquences. En aucun cas le vendeur ou le producteur du produit ne pourront être tenus responsables du mauvais usage du produit et de ses conséquences. Le détail des méthodes de test est disponible sur demande.