DUROMIT
www.duromit.fr

100% RECYCLABLE
FABRIQUÉ À PARTIR DE POLYÉTHYLÈNE RECYCLÉ

Type : **FILM BÂTIMENT**

Référence : **B6-15 PBMP**

Désignation : **BATI STANDARD 15/100 Film 6M 165M² Neutre Macroperf**

Description : Film neutre bâtiment PE 6 mètres 165 mètres carré 150µ macroperforé

Donnée	Unité de mesure	Valeur
Laize[1]	M	6 M pliés en 4
Surface	M²	165
Épaisseur	µ	150 (tolérance ponctuelle : ± 15% / tolérance moyenne : ± 5%)
Indice de fluidité à chaud	g/10 min	0,5
Densité	g/cm³	0,920
Couleur	-	Gris
Matière	-	Polyéthylène radicalaire et linéaire
Résistance SL/ST	MPa	> 22
Allongement à la rupture SL/ST	%	> 350%
Autres conditions techniques	-	Selon code des usages des industries des films et gaines de polyoléfine
Quantité par palette	Rouleau	44

Applications :
- Film plastique bâtiment, pare-vapeur, colmatage et de fondation
- **Conforme aux prescriptions DTU 13.3**

Transport et stockage :
- Les produits doivent être stockés et transportés dans l'emballage d'origine
- Conserver dans un endroit sec et propre, à température stable de 15 à 25°C, à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Stockage < 6 mois

CE

DUROMIT France : Tel. 04 32 44 40 33 – www.duromit.fr

Bien que les indications de cette fiche technique soient fondées sur des tests considérés comme fiables, il revient toutefois à l'utilisateur de déterminer si le présent produit correspond à l'usage qu'il compte en faire. L'utilisateur assume tous les risques et l'entière responsabilité de l'usage du produit et de ses éventuelles conséquences. En aucun cas le vendeur ou le producteur du produit ne pourront être tenus responsables du mauvais usage du produit et de ses conséquences. Le détail des méthodes de test est disponible sur demande.