



Type : **FILM BÂTIMENT**
 Référence : **B6-20GB**
 Désignation : **BATI PRO 20/100 FILM 6M 240M² STANDARD**
 Description : Film polyéthylène basse densité régénéré

Donnée	Unité de mesure	Valeur	Méthode de test
Épaisseur ¹	μ	200	EN 1849-2
Largeur ²	M	6 M plié en 4	EN 1849-2
Longueur ³	M	> 10	EN 1849-2
Surface	M ²	240	-
Couleur	-	Gris	-
Densité	g/cm ³	0,92	EN ISO 1183
Imperméabilité du film ⁴	2 kPa	conforme	EN 1928
Réaction au feu	-	F	EN 13501-1
Résistance à la traction longitudinale	MPa	> 0,21	EN 12311-1
Résistance à la traction transversale	MPa	> 0,12	EN 12311-1
Allongement à la rupture longitudinale	N	> 15	EN 12310-1
Allongement à la rupture transversale	N	> 12	EN 12310-1
Résistance à poids fixe de 25 kg		Pas de perforation	EN 12730
Impact résistance à l' alu	mm	≥ 1,500	EN 12691
Liaison de chevauchement		NPD	EN 12317-2
Quantité par palette	Rouleau	23	-

¹ Méthode d'essais EN 1849-2; tolérance ± 10%

² Méthode d'essais EN 1849-2; tolérance ± 5%

³ Méthode d'essais EN 1849-2; tolérance ± 5%

⁴ Les résultats d'imperméabilité sont seulement valables pour le film et pas pour le drapé de chevauchement.

Applications :

- Film bâtiment destiné au sous dallage, à la protection des sols et au confinement

Transport et stockage :

- Les produits doivent être stockés et transportés dans l'emballage d'origine
- Conserver dans un endroit sec et propre, à température stable de 15 à 25°C, à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Stockage < 6 mois

DUROMIT France – Tél : 04 32 44 40 33 – www.duromit.fr

Bien que les indications de cette fiche technique soient fondées sur des tests considérés comme fiables, il revient toutefois à l'utilisateur de déterminer si le présent produit correspond à l'usage qu'il compte en faire. L'utilisateur assume tous les risques et l'entière responsabilité de l'usage du produit et de ses éventuelles conséquences. En aucun cas le vendeur ou le producteur du produit ne pourront être tenus responsables du mauvais usage du produit et de ses conséquences. Le détail des méthodes de test est disponible sur demande.