



Type: **FILM PROTECTION** 

Référence: **P14-150 / P12-150** 

Désignation : PROTEC ECO TYPE 150 FILM 1,4M (210 M²)/ 1,2M (360M²) TRANSLUCIDE

Description: Film polyéthylène basse densité régénéré

	11.11.7.1	W.I.	Maria III a la companya da la compan
Donnée	Unité de mesure	Valeur	Méthode de test
Туре	-	150	-
Épaisseur¹	μ	40	EN 1849
Largeur <sup>2</sup>	M	1,40 / 1,20	EN1849
Surface	M <sup>2</sup>	210	EN1849
Couleur	-	Translucide	-
Densité	g/cm³	0.92	EN ISO 1183
Imperméabilité du film⁴	2 kPa	conforme	EN 1928
Réaction au feu	-	F	EN13501-1
Résistance à la traction longitudinale	MPa	> 0,21	ASTM D882
Résistance à la traction transversale	MPa	> 0,12	ASTM D882
Allongement à la rupture longitudinale	N	> 15	ASTM D1004
Allongement à la rupture transversale	N	> 12	ASTM D1004
Résistance à poids fixe de 25 kg	-	Pas de perforation	EN 12730
Impact résistance à l'alu	mm	≥ 1,500	EN 12691
Liaison de chevauchement	-	NPD	EN 12317-2
Quantité par palette	Rouleau	53	-

<sup>1</sup> Méthode d'essais EN 1849-2; tolérance ±15% <sup>2</sup> Méthode d'essais EN 1849-2; tolérance ±5%

## **Applications:**

- Film destiné à la protection et au confinement

## <u>Transport et stockage:</u>

- Les produits doivent être stockés et transportés dans l'emballage d'origine
- -Conserver dans un endroit sec et propre, à température stable de 15 à 25°C, à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Stockage < 6 mois

DUROMIT France - Tél: 04 32 44 40 33 - www.duromit.fr

Bien que les indications de cette fiche technique soient fondées sur des tests considérés comme fiables, il revient toutefois à l'utilisateur de déterminer si le présent produit correspond à l'usage qu'il compte en faire. L'utilisateur assume tous les risques et l'entière responsabilité de l'usage du produit et de ses éventuelles conséquences. En aucun cas le vendeur ou le producteur du produit ne pourront être tenus responsables du mauvais usage du produit et de ses conséquences. Le détail des méthodes de test est disponible sur demande.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Les résultats d'imperméabilité sont seulement valables pour le film et pas pour le drapé de chevauchement.